

1984.06.28.

Spetsens kula överlämnad för konservering till AM metallkonservering  
Erik

ST 28:74

St:28:74 Förgylld kula (fanspets).

Konserverad 1984 Armémuseum. Erik Walberg.

1. Kulan och holken är ordentligt smutsiga. Täckta av ett gråsvart nästan hårt smutslager. Den kan ha varit lackad. Kulan är rejält bucklig. Holken är lös men kan inte tas loss.
2. Förvaring, ålder.
3. Provade en rad lösningssmedel (tinnner, bensin, lacknafta, 12% ammoniak) inget av dem gav något bra resultat. Det går nog att skrapa bort smutsen med tex en plexiglasbit men det tar tid och det kan bli repor/märken om förgyllningen är tunn. Tog och tvättade med "guldtvättmedlet" och en tandborste det blev bra. Hela sjöld med ljummet vatten flera gånger. Resterande fukt extraherad m 99% alkohol. Det finns små svarta fläckar kvar men dom bör tas bort under lupp/mikroskop med vektyg. Det får bli senare.
4. Förgylld kula av koppar med holk av förgylld koppar. Förgyllningen är i bättre skick på undersidan.
5. 1984-08-20 EW  
PS det finns en tunn vitaktig beläggning på delar av kulan, går att skrapa av med nageln. Jag vet inte vad det kan vara.

Lathund för konserveringsrapporter  
AM nr. Benämning/modellbeteckning m/..... samh.land m.m.

sid nr om det  
finns flera  
blad

1. Beskrivning av tillstånd: rostskador, insektsangrepp, trasiga delar, smutsig, infettad m.m. Allmäntillstånd först sen delarna för sig. Kanske en skala 1-5 ? eventuell fotografering före åtgärder.
2. Beskrivning av orsaken till skadorna: Om det är något påtagligt tex. transportskada, olycka i hanteringen, vattenskada, för torrt/fuktigt klimat, felaktig konservering o.s.v.
3. Åtgärder: hur och varför man gott tillväga, vad man använt för oljor, tvättmedel, lacker smärgel, stålull, skavstål, svets eller lödning, blästring och blästermedel, färger o.s.v. men inte så omständligt att det inte går att läsa! Eventuell fotografering efter konservering/vård.  
*som ej finns omnämnda tidigare!*
4. Anmärkingar: stämplor, inskriptioner, nya (förfalskade) delar, ovanliga arbetsmetoder tex. maskinbearbetade delar, vidhängande lappar och sigill, nytt AM nr. Tidigare konservering.
5. Datum och signatur: vem/vilka som gjort jobbet och när det blev klart. Eventuellt en liter kommentar om resultatet.